



外墙工程做法	原外墙面(东、南、西、北立面)(原外墙无保温)为混合砂浆粉刷:
	1、原有外墙粉刷全部铲除至基层(外墙清洗干净)
	2、12mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平
	3、5mm聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布(<u>120g/m²</u>)一道
	4、6mm厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平
	5、同品牌刮涂柔性耐水腻子一遍,干燥后打磨
	6、同品牌底层涂料一遍(抗碱封闭底漆)
	7、罩光面漆一层,弹性涂料2遍,外墙分格尺寸:长100cm×高70cm,黑漆描线,楼栋可根据现场实际进行分格
注:涂料具体分格及色调见设计图及效果图,拆除垃圾外运,运距自行考虑	

	泰兴一建建设集团有限公司	批	准			项目负责	刘洪泽	刘洪泽	图纸名称	项目编号	TXDL-202402	分项编号	
		审	定			专业负责	刘洪泽	刘洪泽		比 例	1: 1000		施工图
建设单位	泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）	审	核	刘洪泽	刘洪泽	设	计	李 锋	李 锋	出图日期	2025. 06	专 业	道路
项目名称	泰师路南延（文昌路至三泰路段）	校	对	张 志	张 志	制	图	李 锋	李 锋	修改编号		附图编号	